

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1579—2000

---

## 单板内贴式有孔胶纸带

**Gummed tape with holes used for  
jointing edges of inner veneers**

2000-11-10 发布

2001-02-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

单板内贴式有孔胶纸带是专用于单板拼缝和修补裂口的胶纸带,其应用十分广泛,但至今国内尚无该产品的统一标准。本标准是在对国内外同类产品试样进行性能测定、对比及指标分析,综合各胶合板生产单位对单板内贴式有孔胶纸带在使用及质量上反映的意见的基础上制定的。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国林业科学研究院木材工业研究所负责起草。

本标准参加起草单位:深圳光大木材工业有限公司和河北容城胶粘工业有限公司。

本标准主要起草人:董景华、袁瑛、刘永丹、屈海。

# 中华人民共和国林业行业标准

## 单板内贴式有孔胶纸带

LY/T 1579—2000

Gummed tape with holes used for  
jointing edges of inner veneers

### 1 范围

本标准规定了单板内贴式有孔胶纸带的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存要求。

本标准适用于单板拼缝和修补用单板内贴式有孔胶纸带(以下简称内贴胶纸带)。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

### 3 产品分类

- a) 圆孔内贴胶纸带;
- b) 长圆孔内贴胶纸带。

### 4 技术要求

#### 4.1 外观质量

内贴胶纸带胶面应均匀,孔缘光滑,无漏打孔。卷盘应缠绕紧密,切面平整。卷层间除封端处外应无粘连。封端长度控制在 5 mm~10 mm。

#### 4.2 规格尺寸及其允许偏差

4.2.1 厚度 0.095 mm~0.120 mm。

#### 4.2.2 宽度

- a) 16 mm±0.2 mm;
- b) 18 mm±0.2 mm。

#### 4.2.3 卷盘规格

- a) 卷盘内径 35 mm±1.0 mm;
- b) 卷盘外径 250 mm±2.0 mm, 300 mm±2.0 mm, 350 mm±2.0 mm。

#### 4.3 内贴胶纸带孔形、排列方式、孔径尺寸及孔分布间距

##### 4.3.1 孔形及排列方式

内贴胶纸带孔形有圆形和长圆形两种。其排列方式为双排孔,交错、均匀分布。见图 1 和图 2。