

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1598—2002

石膏刨花板

Gypsum particleboard

2002-10-12 发布

2002-12-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
石膏刨花板
LY/T 1598—2002

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 18 千字
2003年2月第一版 2003年2月第一次印刷
印数 1—800

*

书号: 155066·2-14880

网址 www.bzcb.com

*

科目 629—512

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准是根据产品使用要求及国内外石膏刨花板生产企业的产品质量制定的。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国林业科学研究院木材工业研究所负责起草,山西森磊建设有限公司、山东苍松建筑材料有限公司参加起草。

本标准主要起草人:陈士英、龙玲、杨秉义、刘茂华、孙晋豫。

本标准首次发布。

本标准委托全国人造板标准化技术委员会负责解释。

中华人民共和国林业行业标准

石膏刨花板

LY/T 1598—2002

Gypsum particleboard

1 范围

本标准规定了石膏刨花板的定义、技术要求及统计计算、测量及试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于第3章所定义的石膏刨花板。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 5464—1999 建筑材料不燃性试验方法

GB/T 8625—1988 建筑材料难燃性试验方法

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

3 定义

本标准采用下列定义。

石膏刨花板 gypsum particleboard

以建筑石膏粉为基体,木质刨花(如木刨花、亚麻屑、甘蔗渣等)为增强材料压制成的板材。

4 技术要求及统计计算

4.1 技术要求

4.1.1 分等

根据石膏刨花板的外观质量、规格尺寸、物理力学性能分为优等品、合格品两个等级。

4.1.2 外观质量

各等级的外观质量要求见表1。

表1 石膏刨花板外观质量要求

缺陷名称	缺陷规定	产品等级	
		优等品	合格品
断裂透痕	断痕 ≥ 10 mm	不允许	1处
局部松软	宽度 ≥ 5 mm,或长度 $\geq 1/10$ 板长	不允许	1处
边角缺损	宽度 ≥ 10 mm	不允许	3处