

ICS 65.050
B 66

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2399—2014

虫 白 蜡

Insect white wax

2014-08-21 发布

2014-12-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
虫 白 蜡

LY/T 2399—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年1月第一版

*

书号: 155066·2-27935

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国林业科学研究院资源昆虫研究所提出。

本标准由国家林业局归口。

本标准由中国林业科学研究院资源昆虫研究所负责起草。

本标准主要起草人：王自力、陈晓鸣、赵虹、张弘、孙龙、陈勇、王绍云。

虫 白 蜡

1 范围

本标准规定了虫白蜡的术语和定义、质量要求、取样、检验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。本标准适用于以白蜡虫 *Ericerus pela* (Chavannes.)分泌物蜡花为原料,经加工而成的天然虫白蜡。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

LY/T 2075—2012 紫胶蜡

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

虫白蜡 insect white wax

由白蜡虫二龄雄幼虫分泌物蜡花为原料,经加工而成的天然生物蜡的总称。

3.2

头蜡 primary insect white wax

由白蜡虫二龄雄幼虫分泌物蜡花为原料,经首次初级加工而成的虫白蜡。

3.3

二蜡 secondary insect white wax

将首次初级加工而成头蜡后的蜡渣和蜡虫尸体,经再次加工而成的虫白蜡。

3.4

混合蜡 mixed insect white wax

将头蜡和二蜡按不同比例混合,加水熬制至熔化而成的虫白蜡。

4 质量要求

4.1 质量技术指标

虫白蜡的质量技术指标,应符合表 1 给出的质量技术要求。