

UDC 677.35  
B 45



# 中华人民共和国国家标准

GB 12412—90

---

## 牦牛原绒

Raw hair and underfleece of yak

1990-07-10 发布

1991-03-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

牦 牛 原 绒

GB 12412—90

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1991 年 3 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

\*

书号：155066 · 1-23837

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

GB 12412—90

## 牦牛原绒

Raw hair and underfleece of yak

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了牦牛原绒的分等技术要求、试验方法、交接验收和贮存方法。

本标准适用于收购、交接环节中,对牦牛原绒分等、评等及结算。

### 2 引用标准

GB/T 12413—90 牦牛原绒含绒率试验方法

### 3 术语

3.1 牦牛绒:指从牦牛身上采集的,细度在  $35 \mu\text{m}$  及以下的毛纤维。

3.2 牦牛毛:指从牦牛身上采集的,细度超过  $35 \mu\text{m}$  的毛纤维。

3.3 牦牛原绒:指从牦牛身上采集后,未经任何加工的牦牛绒、毛混合物。

3.4 原绒含绒率:指牦牛绒占牦牛原绒去杂后重量的百分率。

3.5 结毡块:指绒、毛、杂质无规则互相缠绕,结成  $25 \text{ cm}^2$  以上不易撕开的紧密块状物。

3.6 批样:按规定从一批中抽取的并能代表该批质量的样品。

3.7 试验室样品:作为批样的代表送往试验室的样品。

3.8 试验样品:从经充分混合的试验室样品中抽取的具有代表性的一部分纤维,它具有足够的数量,以便于转变成试验试样。

3.9 试验试样:从试验样品中取出的试验一次用的纤维。

### 4 技术要求

4.1 根据牦牛原绒的含绒率及品质特征,分为一、二、三等。二等为标准等,低于三等的为等外品。

4.1.1 分等规定,见表 1。

表 1

等别	含绒率, %	品质特征	品质比差
1	$\geq 60$	以绒为主体,丛状绒纤维较多,手感柔软滑糯,含有部分的毛及微量杂质	150
2	40~59	绒、毛比例大致相等,有较少量结毡块,丛状绒纤维一般,手感柔软,含有少量杂质	100
3	25~39	以毛为主体,手感较粗糙,绒大多在毛片(块)的底部,有少量结毡块,含有部分绒及少量杂质	65

注: ① 纯白色牦牛原绒的品质比差是相应等品质比差的 130%。

② 等外牦牛原绒的品质比差由购销双方自行商定。

4.2 根据分等规定,制作实物标准,各等实物标准是该等最底线。实物标准是牦牛原绒的评等依据,与

国家技术监督局 1990-07-10 批准

1991-03-01 实施