

G 39
备案号:499—1997

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1206—1997

木工用氯丁橡胶胶粘剂

Chloroprene rubber adhesive for wood working

1997-04-15 发布

1997-10-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

前 言

本标准的制定和实施为生产企业、用户和质量监督部门提供有效的技术依据。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准由广东省林产工业协会负责起草。

本标准主要起草人：邓伟生、杨御平、杨武珍、房武龙、陈安丽、冼叙琼、练耀基、劳英昌。

中华人民共和国林业行业标准

木工用氯丁橡胶胶粘剂

LY/T 1206—1997

Chloroprene rubber adhesive for wood working

1 范围

本标准规定了木工用氯丁橡胶胶粘剂的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以氯丁橡胶为基料,添加改性剂、助剂和溶剂等制作而成的普通型木工用氯丁橡胶胶粘剂。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2793—1995 胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 2794—1995 胶粘剂粘度的测定

GB/T 2943—94 胶粘剂术语

GB 2944—82 胶粘剂产品包装、标志、运输和贮存的规定

GB 3723—83 工业用化工产品采样安全通则

3 技术要求

技术要求及指标应符合表 1 规定。

表 1

项 目	单 位	指 标 要 求
外 观	—	黄色或棕褐色均匀粘稠液体,无悬浮物,无可见机械杂质,无相分离现象
不挥发物含量	%	≥20
粘 度	Pa·s (25℃±0.5℃)	2~8
拉伸剪 切强度	胶合板/胶合板	≥1.56
	胶合板/热固性装饰层压板	≥1.56
初粘性能	MPa	≥0.7
耐干热性能		120℃无鼓泡,无开胶现象

注:粘度指标也可由供需双方自行商定。

4 试验方法

4.1 外观的测定

中华人民共和国林业部 1997-04-15 批准

1997-10-01 实施