

UDC 677.13.062/.063
W 33



中华人民共和国国家标准

GB 736—87

黄麻麻布的技术条件

Hessiancloth—Technical requirements

1987-11-19 发布

1988-04-01 实施

国家标准局 发布

黄麻麻布的技术条件

GB 736—87

Hessiancloth—Technical requirements

代替 GB 736—81

1 适用范围

本标准适用于以黄麻、洋麻为主要原料的机制黄麻麻布（以下简称麻布）。

2 技术条件

2.1 麻布的经、纬密度、断裂强力、单位面积重量如下表：

编 号		4743	4343	4339	3939	3935	3535
品 名		1号麻布	2号麻布	3号麻布	4号麻布	5号麻布	6号麻布
组 织		单 经 平 纹					
经、纬密度 根/10厘米	经	47	43	43	39	39	35
	纬	43	43	39	39	35	35
断裂强力 牛顿	经	580	520	500	440	420	360
	纬	540	520	460	440	380	360
公定回潮率时的重量 克/米 ²		345	330	315	300	285	270

2.2 麻布的幅宽原则上是114厘米，如需要其他幅宽时，由供需双方自订。

2.3 未包含在2.1中的品种，其技术条件由供需双方参照本标准制订。

2.4 麻布一般经过轧光机整理。

2.5 麻布的公定回潮率是14%，此回潮率仅作折算重量之用。

附加说明：

本标准由浙江麻纺厂归口并负责起草。