

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 21002—1995

国产细羊毛及其改良毛洗净毛

1995-09-28 发布

1996-07-01 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
国产细羊毛及其改良毛洗净毛
FZ/T 21002—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1996年3月第一版

*

书号：155066·2-10343

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68522006

国产细羊毛及其改良毛洗净毛

代替 FJ 468—81

1 主题内容与适用范围

本标准规定了国产细羊毛及其改良毛洗净毛的分等规定、技术条件、试验方法、验收规则和包装标志。

本标准适用于鉴定国产细羊毛及其改良毛洗净毛的品质。

2 引用标准

- GB 8170 数值修约规则
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- FJ 417 国产细羊毛及其改良毛工业分级
- FJ 418 国毛工业分级毛、洗净毛和毛条试验方法

3 术语

毡并毛

纤维成条状或块状,用手拉不能成单纤维、或虽撕成单纤维状但纤维已断裂损伤的羊毛。

4 技术要求

4.1 分等规定

- 4.1.1 洗净毛的定支、定级按 FJ 417 的规定执行。
- 4.1.2 洗净毛的品等分为一等和二等,低于二等品者为等外品,等外品原则上不准出厂。
- 4.1.3 含土杂率、毡并率为分等条件,以其中最低一项为该批洗净毛的品等。
- 4.1.4 含油脂率、回潮率、含残碱率为生产厂保证条件。

4.2 技术指标

洗净毛技术条件应符合表 1 之规定。

表 1

等级	项目	含土杂率, % 不大于	毡并率, % 不大于	油漆点 沥青点	洁白度	含油脂率 % (允许范围)		回潮率, % (允许范围)	含残碱率, % 不大于
						精纺	粗纺		
支数毛	1	3	2	不允许	比照标样	0.4~0.8	0.5~1.5	10~18	0.6
	2	4	3						
级数毛	1	3	3	不允许	比照标样	0.4~0.8	0.5~1.5	10~18	0.6
	2	4	5						

注: ① 含土杂率、油漆点、沥青点供需双方另有合约规定者,可按合约考核。

② 洁白度由供需双方自定标样考核。