

ICS 59.080.01
W 56

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 25005—2012
代替 FZ/T 25002.5—2000

底网造纸毛毯

Batt-on-mesh papermaking felt

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
底网造纸毛毯

FZ/T 25005—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年8月第一版

*

书号: 155066·2-23793

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 25002.5—2000《底网造纸毛毯》，与 FZ/T 25002.5—2000 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 修改了标准的编号；
- 删除了底网造纸毛毯的定义章(见 2000 年版的第 3 章)；
- 删除了底网造纸毛毯的产品和编号内容(见 2000 年版的第 4 章)；
- 删除了底网造纸毛毯的实物质量内容(见 2000 年版的 5.3)；
- 删除了底网造纸毛毯的耐磨试验内容(见 2000 年版的 6.2)；
- 重新规定了底网造纸毛毯的等级(见第 4 章)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由中国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本标准起草单位：四川环龙技术织物有限公司、徐州工业用呢厂、东莞市业兴网毯有限公司、江苏金呢工程织物股份有限公司、上海市毛麻纺织科学技术研究所、中国产业用纺织品行业协会。

本标准主要起草人：韩静芬、谢宗国、陈凤、付玲、杨元书、陈平、陈国荣、李桂梅、方磊、杨金魁。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 25002.5—2000。

底网造纸毛毯

1 范围

本标准规定了底网造纸毛毯的技术要求、试验方法、包装、标志及运输、贮存等技术特征。
本标准适用于底网造纸毛毯的品质鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

FZ/T 25002 造纸毛毯试验方法

3 技术要求

3.1 底网造纸毛毯的技术要求分物理指标、外观质量两个部分。

3.2 物理指标分考核指标和参考指标,其中考核指标是强制性指标,内容包括毛毯的长度、幅宽和平方米重量三项,参考指标包括经向断裂强力和透气量两项;外观质量包括局部性疵点和散布性疵点两项。

4 等级及分等规定

4.1 底网造纸毛毯的质量等级分为一等品和合格品两个等级。

4.2 底网造纸毛毯以条为单位,按毛毯的物理指标和外观疵点的两部分检验结果评定等级,以其中最低品等定位毛毯的等级,最低品等中有两个或两个以上项目同时为不合格时,则为不合格产品。

4.3 物理指标允许偏差及评等规定见表1。

表1 物理指标允许偏差及评等规定

类型	项目		允许偏差							
			一等品				合格品			
考核 指标	幅宽 cm/条		±2				-3~+5			
	长度	规格 m	≤30	30~60	60~100	≥100	≤30	30~60	60~100	≥100
		允差	±1%	±0.9%	±0.85%	绝对值≤1.5 m	±1.5%	±1.2%	±1.1%	绝对值≤1.8 m
	平方米重量 %		±3				±5			