

UDC 674-41
B 70



中华人民共和国国家标准

GB 12626.4—90

硬质纤维板 检验规则

Hard fibreboard—Test code

1990-12-26 发布

1991-10-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

GB 12626.4—90

硬质纤维板 检验规则

代替 GB 1923—80

Hard fibreboard—Test code

1 主题内容与适用范围

本标准规定了硬质纤维板的检验规则。

本标准适用于无特殊加工处理的硬质纤维板。

2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB 12626.2 硬质纤维板 技术要求

GB 12626.3 硬质纤维板 试件取样及测量

GB 12626.6 硬质纤维板 含水率的测定

GB 12626.7 硬质纤维板 密度的测定

GB 12626.8 硬质纤维板 吸水率的测定

GB 12626.9 硬质纤维板 静曲强度的测定

3 检验规则

3.1 生产厂应保证产品符合GB 12626.2的规定，由技术检验部门负责检验物理力学性能、规格尺寸及外观质量，并提供检验报告。

3.2 对提交检查批硬质纤维板实施质量检验时，应按以下规定进行。

3.2.1 样板应从提交检查批中随机抽取。在批量较大时，可以把整批产品按合理的方法分成若干小批或几部分，然后再按各小批或各部分占整个批的百分比，与总样板数量成比例地在各小批或各部分随机抽取。

3.2.2 进行物理力学性能检验时，样板数量按表1规定。

表 1

批 量 范 围	样 板 数
<100	1
101~1000	2
>1000	3

样板的各项物理力学性能检验按GB 12626.2、GB 12626.3、GB 12626.6、GB 12626.7、GB 12626.8、GB 12626.9的规定进行。若样板各项物理力学性能指标均合格，即确定该样板合格；样板有一项物理力学性能指标不合格，即确定该样板为不合格。若样板全部合格，即判定该批合格；若样板中有一张不合格，需加倍抽取样板，对不合格指标进行复检，复检的样板均合格，即定该批合格，否则判定该批不合格；若样板中不合格品超过一张，即判定该批为不合格，不再复检。

3.2.3 规格尺寸检验按GB 12626.2的要求进行。抽样方案按GB 2828的规定，采用一次抽样方案类