



# 中华人民共和国国家标准

GB 26255.2—2010

## 燃气用聚乙烯管道系统的机械管件 第2部分：公称外径大于63 mm的 管材用钢塑转换管件

Mechanical fittings for polyethylene piping systems for the  
supply of gaseous fuels—Part 2: Metal fittings for  
pipes of nominal outside diameter greater than 63 mm

(ISO 10838-2:2000, MOD)

自2017年3月23日起,本标准转为推荐性  
标准,编号改为 GB/T 26255.2—2010。

2011-01-14 发布

2011-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

GB 26255 的本部分第 5 章 5.3 条、第 5 章 5.4 条表 1 第 1、4 项为强制性的,其余为推荐性的。

GB 26255《燃气用聚乙烯管道系统的机械管件》分为两个部分:

——第 1 部分:公称外径不大于 63 mm 的管材用钢塑转换管件;

——第 2 部分:公称外径大于 63 mm 的管材用钢塑转换管件。

本部分为 GB 26255 的第 2 部分。

本部分修改采用 ISO 10838-2:2000《燃气用聚乙烯管道系统的机械管件 第 2 部分:公称外径大于 63 mm 的管材用钢塑转换管件》(英文版)。

本部分根据 ISO 10838-2:2000 重新起草。本部分与 ISO 10838-2 相比,主要变化如下:

——增加关于钢塑转换管件钢管段的防腐规定和要求;

——增加了“生产过程密封性测试”(见第 6 章);

——为便于操作和使用,要求以表格形式表示(见第 8 章);

——增加了(80 °C,165 h)静液压强度测试;

——增加了检验规则;

——增加了运输、贮存内容(见第 12 章);

——增加了附录 A:内压密封试验方法。

本部分的附录 A 为规范性附录。

请注意本部分的某些内容有可能涉及专利。本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国塑料制品标准化技术委员会塑料管材、管件及阀门分技术委员会(SAC/TC 48/SC 3)归口。

本部分起草单位:亚大塑料制品有限公司、港华辉信工程塑料(中山)有限公司、宁波市宇华电器有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司、北京保利泰克塑料制品有限公司。

本部分主要起草人:马洲、王志伟、梁志刚、李伟富、刘敏、林松月。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

# 燃气用聚乙烯管道系统的机械管件

## 第2部分:公称外径大于63 mm的 管材用钢塑转换管件

### 1 范围

GB 26255 的本部分规定了用于公称外径大于 63 mm 的符合 GB 15558 要求的燃气聚乙烯管道系统中的 PE 管材与金属管材或管件连接用机械管件(以下简称“钢塑转换管件”)的术语和定义、符号和缩略语、材料、一般要求、性能要求、试验方法、标志和标签及包装、运输、贮存等。

本部分适用于承载元件是金属部分的钢塑转换管件,规定了其端部抗载荷能力。本部分规定钢塑转换管件与 PE 管材一起用于燃气输送系统,包括钢塑直接头、弯头、法兰、三通钢塑转换件等形式,接头为永久性 or 可拆装的。钢塑转换管件和金属管材或管件组装可采用法兰或焊接连接。

本部分规定的钢塑转换管件适用的工作温度范围为 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

本部分性能要求的目的是为保证钢塑转换管件与 PE 管材连接接头的密封性能和负载能力,当机械接头在承受拉力或压力时 PE 管材首先屈服而不会拔脱。

注:本部分主旨不是针对所有安全方面提出的,即使是和应用联系,建立适当的安全与健康操作规程、识别应用本部分规定管件的安全性是 GB 26255 本部分应用者的责任。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB 26255 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 780:1997,MOD)

GB/T 6111—2003 流体输送用热塑性塑料管材 耐内压试验方法(idt ISO 1167:1996)

GB/T 8163—2008 输送流体用无缝钢管(EN 10216-1:2004,NEQ)

GB/T 9112—2000 钢制管法兰 类型与参数

GB/T 9113—2000(所有部分) 钢制管法兰

GB/T 9114—2000 突面带颈螺纹钢制管法兰(neq ISO 7005-1:1992)

GB/T 9115—2000(所有部分) 对焊钢制管法兰

GB/T 9116—2000(所有部分) 带颈平焊钢制管法兰

GB/T 9117—2000(所有部分) 带颈承插焊钢制管法兰

GB/T 9118—2000(所有部分) 对焊环带颈松套钢制管法兰

GB/T 9119—2000 平面、突面板式平焊钢制管法兰

GB 15558.1 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材(ISO 4437:1997,MOD)

GB 15558.2—2005 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管件(ISO 8085-2:2001,MOD;ISO 8085-3:2001,MOD)

GB/T 18252—2008 塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度

GB/T 18475—2001 热塑性塑料压力管材和管件用材料 分级和命名 总体使用(设计)系数