



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 54083—2015

聚氯乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PVC/PET)复合包覆丝

Polyvinyl chloride/polyethylene terephthalate (PVC/PET) coated yarn

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国纺织
行业标准
聚氯乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯
(PVC/PET)复合包覆丝

FZ/T 54083—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年9月第一版

*

书号: 155066·2-28833

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：浙江三星特种纺织股份有限公司、浙江古纤道新材料股份有限公司、浙江圣特斯林纺织有限公司、东华大学、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人：庞广洪、柳川、杨志超、周雄涛、倪建华、王丽莉。

聚氯乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PVC/PET)复合包覆丝

1 范围

本标准规定了聚氯乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PVC/PET)复合包覆丝(以下简称:PVC/PET 复合包覆丝)的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度为 1 000.0 dtex~46 000.0 dtex,直径约为 0.20 mm~3.00 mm 的圆形截面的 PVC/PET 复合包覆丝。其他 PVC/PET 复合包覆丝可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 1 部分:纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 3 部分:通用

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第 1 部分:属名

GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第 3 部分:检验术语

GB/T 6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T 16604—2008 涤纶工业长丝

FZ/T 50017—2011 涤纶纤维阻燃性能试验方法 氧指数法

3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146.1 和 GB/T 4146.3 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

聚氯乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PVC/PET)复合包覆丝 polyvinyl chloride/polyethylene terephthalate (PVC/PET) coated yarn

以聚氯乙烯(PVC)为皮层、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为芯层制得的复合包覆长丝。

3.2

高强型复合包覆丝 high tenacity coated yarn

断裂强力大于或等于 5 000.0 cN 的复合包覆丝。

3.3

普通型复合包覆丝 ordinary tenacity coated yarn

断裂强力小于 5 000.0 cN 的复合包覆丝。