

UDC 667.28 : 543.06 : 535.6  
G 55



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 12680.2—90

---

## 醇溶染料在乙醇中不溶物含量的测定方法

Test method for the insoluble substance in ethanol  
of alcohol soluble dyes

1990-12-30 发布

1991-12-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**醇溶染料在乙醇中不溶物含量的测定方法**

GB/T 12680.2—90

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1991 年 7 月第一版 2006 年 4 月电子版制作

\*

书号：155066 • 1-25644

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 醇溶染料在乙醇中不溶物含量的测定方法

GB/T 12680.2—90

Test method for the insoluble substance in ethanol  
of alcohol soluble dyes

### 1 主题内容和适用范围

本标准规定了醇溶染料在乙醇中不溶物含量的测定方法。

本标准适用于醇溶染料在乙醇中不溶物含量的测定。

### 2 方法提要

将规定量的染料溶于乙醇中,过滤分离出不溶物,经烘干恒重,最后用称量法测定不溶物的含量。

### 3 仪器和设备

3.1 分析天平:感量 0.000 1 g。

3.2 烘箱:灵敏度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

3.3 玻璃坩埚:G3 型。

### 4 试剂

95%乙醇(GB 679):化学纯。

### 5 试验步骤

称取染料试样约 1 g(称准至 0.001 g)。置于烧杯中,先加入适量乙醇打浆,再加入 200 mL 乙醇,充分搅拌使之完全溶解,立即用已于 105 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 烘至恒重的玻璃坩埚真空抽滤,滤渣用乙醇洗至洗液无色为止。每次加入乙醇洗涤时,应停止抽滤片刻后再抽滤。洗后将带有滤渣的漏斗置于 105 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中烘至恒重。

### 6 结果表示

以质量百分数表示的不溶物含量( $X$ )按下式计算:

$$X = \frac{m_2 - m_1}{m_0} \times 100$$

式中:  $m_2$  —— 玻璃坩埚和不溶物的质量,g;

$m_1$  —— 玻璃坩埚的质量,g;

$m_0$  —— 试样的质量,g。