

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 445.6—2001

银精矿化学分析方法 氧化镁量的测定

Methods for chemical analysis of silver concentrates—
Determination of magnesium oxide content

2001-05-21 发布

2001-09-01 实施

中国有色金属工业协会 发布

中华人民共和国有色金属
行业标准
银精矿化学分析方法
氧化镁量的测定
YS/T 445.6—2001

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2002年2月第一版

*

书号:155066·2-17932

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前 言

本标准为新制定的标准。

本标准遵守：

GB/T 1.4—1988 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB/T 1467—1978 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 4470—1984 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语

GB/T 7728—1987 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

GB/T 7729—1987 冶金产品化学分析 分光光度法通则

GB/T 17433—1998 冶金产品化学分析基础术语

本标准铜量的测定、砷量和铋量测定、氧化镁量的测定、铅和锌量的测定方法中的附录 A 为提示的附录，锌量的测定方法中的附录 A 为标准的附录，附录 B 为提示的附录。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所提出并归口。

本标准由大冶有色金属公司、株洲冶炼厂负责起草。

本标准由大冶有色金属公司、株洲冶炼厂、白银有色金属公司、江西铜业公司、沈阳冶炼厂起草。

本标准起草单位和主要起草人见下表：

分标准		起草单位	起草人
金和银量的测定		大冶有色金属公司	王永彬 刘振东 丰从新
铜量的测定	方法一	沈阳冶炼厂	张艳梅 张 泉
	方法二	大冶有色金属公司	朱立中 王 旭 刘振东
砷量和铋量的测定	方法一	大冶有色金属公司	胡军凯 李晓玉 李玉琴
	方法二	大冶有色金属公司	李玉琴 刘振东 胡军凯
三氧化二铝量的测定	方法一	大冶有色金属公司	彭建军 胡军凯 李必雄
	方法二	大冶有色金属公司	李必雄 朱立中 彭建军
硫量的测定	方法一	白银有色金属公司	韩焕平 贾广化 张云峰
	方法二	白银有色金属公司	石镇泰 陶 明 贾广化
氧化镁量的测定		江西铜业公司	陈丽清 钟翠兰 熊建平
铅量的测定	方法一	株洲冶炼厂	刘传仕 刘新玲
	方法二	株洲冶炼厂	刘传仕 刘新玲
锌量的测定		株洲冶炼厂	雷素函 向德磊
铅、锌量的测定		株洲冶炼厂	周耀明 毛先军

本标准委托全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

银精矿化学分析方法
氧化镁量的测定

YS/T 445.6—2001

Methods for chemical analysis of silver concentrates—
Determination of magnesium oxide content

1 范围

本标准规定了银精矿中氧化镁含量的测定方法。

本标准适用于银精矿中氧化镁含量的测定。测定范围:0.50%~5.00%。

2 方法提要

试料用盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸溶解,在稀盐酸介质中,加入一定量的氯化锶抑制干扰元素,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长 285.2 nm 处,测量氧化镁的吸光度,以标准曲线法计算氧化镁的含量。

3 试剂

3.1 盐酸(ρ 1.19 g/mL)。

3.2 硝酸(ρ 1.42 g/mL)。

3.3 氢氟酸(ρ 1.15 g/mL)。

3.4 高氯酸(ρ 1.67 g/mL)。

3.5 盐酸(1+1)。

3.6 锶溶液:称取 30.43 g 分析纯的氯化锶($\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)于 250 mL 烧杯中,用水溶解后,移入 500 mL 容量瓶中,此溶液 1 mL 含 20 mg 锶。

3.7 氧化镁标准贮存溶液:将氧化镁($\geq 99.99\%$)预先在 600℃ 灼烧 1 h,置于干燥器中冷至室温。称取 0.500 0 g 氧化镁于 250 mL 烧杯中,加少量水润湿,加 20 mL 盐酸(3.5)溶解完全后,移入 500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 氧化镁。

3.8 氧化镁标准溶液:移取 20.00 mL 氧化镁标准贮存溶液于 100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 200 μg 氧化镁。

4 仪器

原子吸收光谱仪,附镁空心阴极灯。

在仪器最佳条件下,凡能达到下列指标者均可使用。

灵敏度:在与测量溶液基体相一致的溶液中(燃烧转角 90°),氧化镁的特征浓度应不大于 0.411 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

精密度:用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%;用最低浓度溶液(不是“零”标准溶液)测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过最高标准溶液平均吸光度