



# 中华人民共和国国家标准

GB 6730.33—86

---

## 铁矿石化学分析方法 示波极谱法测定锡量

Methods for chemical analysis of iron ores  
The oscilloscopic polarography method for the  
determination of tin content

1986-08-19 发布

1987-08-01 实施

国家 标 准 局 发 布

# 中华人民共和国国家标准

## 铁矿石化学分析方法 示波极谱法测定锡量

UDC 622.341.1  
:543.06

GB 6730·33—86

Methods for chemical analysis of iron ores  
The oscilloscopic polarography method for the  
determination of tin content

代替GB 1377—78

本标准适用于铁矿石、铁精矿、烧结矿和球团矿中锡量的测定。测定范围：0.005~0.500%。  
本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

### 1 方法提要

在 $2.4\text{ mol/l}$ 盐酸- $2\text{ mol/l}$ 氯化铵混合底液中，锡在滴汞电极上产生良好的还原波，峰电位为 $-0.54\text{ V}$ (对饱和甘汞电极)。锡的浓度在 $0.5\sim 10\mu\text{g/ml}$ 范围内，波高与浓度成正比。

试样经过氧化钠熔融分解，以水浸取后，盐酸酸化，在EDTA存在下，试液用氢氧化铵调至pH 8~9，锡生成氢氧化物同氢氧化铍共沉淀与铁、钒、铅、铬、铜、砷、氟及部分硅分离，从而消除了以上元素的干扰。

### 2 试剂

2.1 过氧化钠。

2.2 氢氟酸( $\rho 1.15\text{ g/ml}$ )。

2.3 氢氧化铵( $\rho 0.90\text{ g/ml}$ )。

2.4 盐酸：优级纯，1+1。

2.5 硫酸：优级纯，1+1。

2.6 过氧化氢(3%)。

2.7 硫酸铍溶液：称取39.4g硫酸铍( $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ )，用水溶解，加20ml硫酸(1+1)，用水稀释至1000ml，混匀。此溶液1ml约含2.00mg铍。

2.8 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)溶液(10%)：称取100gEDTA溶于水，加30ml氢氧化铵，用水稀释至1000ml。

2.9 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)洗液(约0.5%，pH 8~9)。

2.10 混合底液( $2.4\text{ mol/l}$ 盐酸- $2\text{ mol/l}$ 氯化铵)：称取110g氯化铵溶于水中，加200ml盐酸，移入1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.11 明胶(0.5%)：称取0.5g明胶溶于100ml近沸的水中。用时现配。

2.12 锡标准溶液

2.12.1 称取1.0000g金属锡(99.99%)，置于250ml烧杯中，加50ml盐酸(2.4)，低温加热溶解完全后，冷却，移入1000ml容量瓶中，用盐酸(2.4)稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含1000.0 $\mu\text{g}$ 锡。

2.12.2 移取100ml锡标准溶液(2.12.1)，置于1000ml容量瓶中，用盐酸(2.4)稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含100.0 $\mu\text{g}$ 锡。