



中华人民共和国国家标准

GB/T 6836—1997

涤纶缝纫线

Spun polyester sewing thread

1997-06-30发布

1997-12-01实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
涤 纶 缝 纫 线

GB/T 6836—1997

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1997 年 12 月第一版 2005 年 1 月电子版制作
*
书号：155066 · 1-14410

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

前　　言

本标准在 GB/T 6836—86 的基础上进行修订。

对 GB/T 6836—86 标准主要修订内容如下：

1. 在涤纶缝纫线的技术指标内容中新增加三个规格：

即 29.5tex×4 19.7 tex×3 7.4 tex×2

2. 线密度(支数)允许范围的补充：

漂白或染色+13% 未漂白或染色±5%

3. 强力变异系数分档考核。

本标准从 1997 年 12 月 1 日起实施。

本标准从生效之日起,同时代替 GB/T 6836—86。

本标准由中国纺织总会提出,由上海市线带产品质量监督检验站归口。

本标准起草单位:上海申达(集团)有限公司。

本标准主要起草人:孙健强、万一心。

中华人民共和国国家标准

GB/T 6836—1997

涤纶缝纫线

代替 GB/T 6836—86

Spun polyester sewing thread

1 范围

本标准规定了涤纶缝纫线产品的技术要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。本标准适用于鉴定涤纶缝纫线的品质。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡

GB 251—1995 评定沾色用灰色样卡

GB/T 6838—86 缝纫线试验方法

GB/T 6841—86 缝纫线验收规则

GB/T 6842—86 缝纫线包装标志和运输保管

3 技术要求

3.1 涤纶缝纫线的技术指标见表 1。

表 1

线密度		股数	单线强力 cN/50 cm	捻度(参考) 捻/10 cm	捻向
tex	(N _e)				
29.5	(20)	2	1 570	58~62	SZ
29.5	(20)	3	2 450	44~48	SZ
29.5	(20)	4	3 420	40~44	SZ
19.7	(30)	2	1 080	70~74	SZ
19.7	(30)	3	1 570	58~62	SZ
14.8	(40)	2	780	80~84	SZ
14.8	(40)	3	1 180	76~80	SZ
11.8	(50)	2	590	82~86	SZ
11.8	(50)	3	980	78~82	SZ
9.8	(60)	2	470	96~100	SZ
9.8	(60)	3	780	80~84	SZ