



中华人民共和国国家标准

GB/T 15965—2008
代替 GB/T 15965—1995

手工地毯 绒头长度的测定方法

Hand-made carpets—Determination of length of pile

(ISO 2549:1972, Textile floor coverings—Hand-knotted
carpets—Determination of tuft leg length above the woven ground, NEQ)

2008-06-16 发布

2009-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准与 ISO 2549:1972《手工打结地毯 毯基上绒簇股长度的测定》一致性程度为非等效,与 ISO 2549:1972 的主要差异如下:

- 为扩大标准的适用范围,未按国际标准命名,现将标准名称中的引导要素“手工打结地毯”改为“手工地毯”;
- 原国际标准绒头长度测量采用一套倒“L”形量卡,使用不方便,改为我国传统的单片叉形量卡;
- 原国际标准对测试区域选择未作规定,本标准进行了补充;
- 本标准结果的计算规定 A、B 两种方法,根据合同需要选用方法之一,B 法为我国常规方法以每个绒头长度偏差值表示,严于国际标准以平均值表示的 A 法。

本标准是对 GB/T 15965—1995《手工打结地毯 绒头长度的试验方法》的修订,与 GB/T 15965—1995 的主要变化如下:

- 为了扩大手工地毯的适用范围,现将本标准名称由《手工打结地毯 绒头长度的试验方法》改为《手工地毯 绒头长度的测定方法》;
- 原标准按 QB/T 1086 选择测试区域的方法不适用(未执行),本标准改用我国常规方法并补充排布图;
- 为了避免出现争议,删除“测试区域外,绒头长度有明显偏差时也应进行测量”的内容。

本标准自实施之日起代替 GB/T 15965—1995。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国工艺美术协会地毯专业委员会。

本标准参加起草单位:中国食品土畜进出口商会地毯分会、河北弘业地毯集团有限公司、天津轻工职业技术学院、青海省纤维检验局。

本标准主要起草人:李孝文、张志彪、田泓、崔学山、田宪军、陈江涛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 15965—1995。

手工地毯 绒头长度的测定方法

1 范围

本标准规定了手工地毯毯基上绒头长度的测定方法。
本标准适用于有绒头的手工地毯。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

绒头长度 length of pile

由纺织纱线构成的绒簇,并从毯基伸出至顶端的距离。

3 原理

把绒头长度量卡插入毯面内至毯基上,量取绒头顶端与量卡对应的刻度值。

4 量具

绒头长度量卡,刻度值为毫米,如图 1 所示。

单位为毫米




图 1 绒头长度量卡

5 试样

整块地毯(非破坏性试样)。

6 测试程序

6.1 测试区域按图 2 选择,每个区域至少测量一次,总计不少于 10 次。