

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 437.1—1995

冶金焦用一平浪煤矿煤技术条件

1995-11-06 发布

1996-03-01 实施

中华人民共和国煤炭工业部 发布

中华人民共和国煤炭
行业标准
冶金焦用一平浪煤矿煤技术条件

MT/T 437.1—1995

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字

1996年4月第一版 1996年4月第一次印刷

印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-10426

*

标 目 285—49

冶金焦用一平浪煤矿煤技术条件

1 主题内容与适用范围

本标准规定了冶金焦用一平浪煤矿煤的类别、技术要求以及试验方法等。

本标准适用于冶金焦用煤,可作为本矿区煤炭资源用途评价、安排煤炭分配调运计划、制定煤炭的开发与加工利用规划、矿区煤质管理以及炼焦炉的设计和技术改造的依据。

2 引用标准

- GB 211 煤中全水分的测定方法
- GB 212 煤的工业分析方法
- GB 214 煤中全硫的测定方法
- GB 474 煤样制备方法
- GB 475 商品煤样采取方法
- GB 5751 中国煤炭分类

3 类别

肥煤,按 GB 5751 确定煤的类别。

4 技术要求和试验方法

项 目	技 术 要 求	试 验 方 法
粒度,mm	>0~50	
灰分(A_d),%	≤ 11.50	GB 212
全硫($S_{t,d}$),%	≤ 1.50	GB 214
全水分(M_t),%	<13.0	GB 211

5 煤样的采取和制备

煤样按 GB 475 的规定采取,按 GB 474 的规定制备。

6 验收

煤的验收按《煤炭送货办法》及有关规定执行。