

UDC 675.82.026.1  
B 45



# 中华人民共和国国家标准

GB 8212—87

---

出 口 染 黑 猪 鬃

Black dyed bristles for export

1987-09-23 发布

1988-07-01 实施

---

国 家 标 准 局 发 布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
出 口 染 黑 猪 鬃

GB 8212—87

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1988年3月第一版 2006年3月电子版制作

\*

书号:155066·1-25474

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

出口染黑猪鬃

Black dyed bristles for export

本标准适用于出口染黑猪鬃。

1 品质

1.1 色泽：系花鬃染黑色后之全黑色，无花条。

- a. 洗涤后，湿擦不掉浮色；
- b. 烘干后，干擦不掉浮色；
- c. 浸泡在 100℃ 开水内不掉色；
- d. 汽油洗不掉色；
- e. 白油漆（白速干漆除外），刷家具不掉色。

1.2 鬃条富有弹性。

1.3 无弯钩鬃，鬃条挺直。

2 规格

2.1 长度：列于表 1。

表 1

mm(in)

品 名	长 度	足尺成分 %
青岛染黑鬃	51~95(2~3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )	60
	51~64(2~2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	70
	70~95(2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ~3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )	80
上海染黑鬃	51~95(2~3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )	60
	51~64(2~2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	70
	70~95(2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ~3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )	80
汉口染黑鬃	51~95(2~3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )	60
	51~64(2~2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	70
	70~95(2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ~3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )	80

2.2 冲尺、缩尺偏差规定：足尺 51~95mm。

- a. 冲尺：在本尺码正线以上冲 1.6mm(1/16in)。
- b. 缩尺：在本尺码正线以下缩 6.4mm(4/16in) 平线。

3 杂质