

ICS 25.160.20
H 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 10574.11—2003
代替 GB/T 10574.13—1989

锡铅焊料化学分析方法 磷量的测定

Methods for chemical analysis of tin-lead solders
—Determination of phosphorus content

2003-03-11 发布

2003-08-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

本标准是对 GB/T 10574.1~10574.14—1989《锡铅焊料化学分析方法》的修订。本标准包括 13 个部分：

1. GB/T 10574.1《锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定》是对 GB/T 10574.1—1989 的修订,采用碘酸钾滴定法测定锡量。
 2. GB/T 10574.2《锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定》是对 GB/T 10574.2~10574.3—1989 的修订,有两个方法。方法 1 采用孔雀绿分光光度法测定锑量,方法 2 采用溴酸钾滴定法测定锑量。
 3. GB/T 10574.3《锡铅焊料化学分析方法 铋量的测定》是对 GB/T 10574.4—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用硫脲分光光度法测定铋量。
 4. GB/T 10574.4《锡铅焊料化学分析方法 铁量的测定》是对 GB/T 10574.5—1989 的修订,采用火焰原子吸收光谱法代替 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量。
 5. GB/T 10574.5《锡铅焊料化学分析方法 砷量的测定》是对 GB/T 10574.6—1989 的修订,采用砷锑钼蓝分光光度法测定砷量。
 6. GB/T 10574.6《锡铅焊料化学分析方法 铜量的测定》是对 GB/T 10574.7—1989 的修订,采用火焰原子吸收光谱法代替 2,9-二甲基-1,10,-二氮杂菲分光光度法测定铜量。
 7. GB/T 10574.7《锡铅焊料化学分析方法 银量的测定》是对 GB/T 10574.8~10574.9—1989 的修订,有两个方法。方法 1 采用火焰原子吸收光谱法测定银量,方法 2 采用硫氰酸盐滴定法代替电位滴定法测定银量。
 8. GB/T 10574.8《锡铅焊料化学分析方法 锌量的测定》是对 GB/T 10574.10—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用火焰原子吸收光谱法测定锌量。
 9. GB/T 10574.9《锡铅焊料化学分析方法 铝量的测定》是对 GB/T 10574.11—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用铬天青 S-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法测定铝量。
 10. GB/T 10574.10《锡铅焊料化学分析方法 镉量的测定》有两个方法。方法 1 是对 GB/T 10574.12—1989 的修订,采用火焰原子吸收光谱法测定镉量,方法 2 为首次制定,采用络合滴定法测定镉量。
 11. GB/T 10574.11《锡铅焊料化学分析方法 磷量的测定》是对 GB/T 10574.13—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用磷钒钼杂多酸-结晶紫分光光度法测定磷量。
 12. GB/T 10574.12《锡铅焊料化学分析方法 硫量的测定》是对 GB/T 10574.14—1989 的修订,采用高频感应红外吸收法代替蒸馏示波极谱法测定硫量。
 13. GB/T 10574.13《锡铅焊料化学分析方法 铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷量的测定》是新制定的标准。采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES 法)对锡铅焊料中的铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷含量进行测定。
- 本部分是对 GB/T 10574.13—1989《锡铅焊料化学分析方法 磷钒钼杂多酸-结晶紫分光光度测定磷量》的重新确认,只进行编辑性修改。
- 本部分的附录 A 是资料性附录。
- 本部分自实施之日起,同时代替 GB/T 10574.13—1989。
- 本部分由有色金属工业协会提出。
- 本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。
- 本部分由云南锡业集团有限责任公司负责起草。
- 本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。
- 本部分主要起草人:许志雄、王燕玲。
- 本部分所代替的历次版本发布情况为:
- GB/T 10574.13—1989。

锡铅焊料化学分析方法 磷量的测定

1 范围

本部分规定了锡铅焊料中磷含量的测定方法。

本部分适用于锡铅焊料中磷含量的测定。测定范围(质量分数):0.000 5%~0.010%。

2 方法提要

试料用硝酸和少量盐酸分解,在硫酸介质中,用盐酸-氢溴酸挥发除去锡、砷、锑,铅呈硫酸铅沉淀。分取一定量试液调整酸度后,在聚乙烯醇存在下,磷钒钼杂多酸与结晶紫形成紫红色离子络合物,于分光光度计波长 545 nm 处测量其吸光度。

3 试剂

分析过程用水均为二次离子交换水。

3.1 盐酸(ρ 1.19 g/mL),优级纯。

3.2 硫酸(ρ 1.84 g/mL),优级纯。

3.3 盐酸-氢溴酸混合酸:先将氢溴酸(ρ 1.49 g/mL)蒸馏提纯,提纯后的氢溴酸与等体积盐酸(3.1)混合,备用。

3.4 氨水(ρ 0.90 g/mL),优级纯。

3.5 硫酸(1+1),优级纯。

3.6 硫酸(1+8),优级纯。

3.7 硝酸(1+2),优级纯。

3.8 对硝基酚溶液(1 g/L)。

3.9 钼酸铵溶液(40 g/mL),用提纯的钼酸铵配制。

注:钼酸铵的提纯方法:溶解 70 g 钼酸铵于 400 mL 水中,用慢速滤纸过滤于 800 mL 烧杯中,加入 250 mL 乙醇(优级纯),放置 1 h 后,用 4 号砂芯玻璃坩埚抽滤,滤得物再溶于 400 mL 水中,加入 250 mL 乙醇再结晶一次,用 4 号砂芯玻璃坩埚抽滤,以乙醇溶液(1+2)洗涤 2 次~3 次,滤得物在 100°C 烘干。备用。

3.10 偏钒酸铵溶液(2 g/L),优级纯。

3.11 钼-钒酸铵混合液:将 26 mL 钼酸铵溶液(3.9)与 14 mL 偏钒酸铵溶液(3.10)混匀,用水稀释至 1 000 mL,贮存于聚乙烯塑料瓶中。

3.12 聚乙烯醇(PVA-124,聚合度 2 400~2 500 或平均聚合度 1 750±50)溶液(5 g/L):在加热搅拌下溶解。

3.13 结晶紫溶液(0.5 g/L),用提纯的结晶紫配制。

注:结晶紫的提纯方法:取 1 g 结晶紫于 100 mL 水中,充分搅拌后,用快速滤纸滤去不溶物,滤液加入 1 g 氯化钠(优级纯),加热浓缩体积至 50 mL,流水冷却至析出晶体后,用 4 号砂芯玻璃坩埚抽滤,滤干后用玻棒搅拌沉淀,在 50°C 下烘干备用。

3.14 磷标准贮存溶液:称取 0.439 4 g 预先在 105°C 烘干至恒重的磷酸二氢钾(基准试剂或优级纯)于 250 mL 烧杯中,加水溶解,移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 100 μ g 磷。

3.15 磷标准溶液:移取 20.00 mL 磷标准贮存溶液置于 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,此溶液 1 mL 含 2 μ g 磷。