



团 体 标 准

T/CRIA 26004—2023

浸胶帘子布克重试验方法

Test methods of grammage for dipped cord fabric

2023-05-22 发布

2023-09-01 实施

中国橡胶工业协会 发 布
中国标准出版社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国橡胶工业协会提出并归口。

本文件起草单位：平顶山神马帘子布发展有限公司、骏马化纤股份有限公司、海阳科技股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、东平金马帘子布有限责任公司、江阴市沙江纺织科技有限公司。

本文件主要起草人：李新、刘军、茆太如、高君、解新科、徐京海、苏通、杨朝勇、张会云、周冰倩、成春、智慧、郑允所、祁兵、于涛、刘影。

浸胶帘子布克重试验方法

1 范围

本文件描述了浸胶帘子布克重的试验方法。

本文件适用于纤维浸胶帘子布克重的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 32110 浸胶骨架材料术语及定义

GB/T 36798—2018 浸胶线绳、帘线、纱线直径和定长度重量试验方法

3 术语和定义

GB/T 32110 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

克重 grammage

1平方米浸胶帘子布干重。

3.2

每米干重 dry weight per meter

1米长浸胶帘子线干重。

4 试验原理

不含纬纱克重试验原理为1 m宽帘子布所含帘子线根数乘以帘子线每米干重即为浸胶帘子布克重,单位为 g/m^2 。

含纬纱克重试验原理为1 m宽帘子布所含帘子线根数乘以帘子线每米干重与1 m长帘子布纬纱根数乘以纬纱每米干重之和即为浸胶帘子布克重,单位为 g/m^2 。

5 试验环境

5.1 概述

试验应在GB/T 6529规定的标准大气环境下进行。根据产品标准的要求,选择使用环境A、环境B中的任何一种。选择哪一种环境进行试验应在试验报告中记录。不同试验环境下测试的数据不具有可比性。