

ICS 59.140
Y 46



中华人民共和国国家标准

GB/T 16799—1997

家具用皮革

Upholstery leather

1997-05-28 发布

1998-01-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

根据家具用皮革的特点,本标准强化了对撕裂强度、颜色摩擦牢度、涂层粘着牢度的要求,明确了产品的合格判定,使标准具有较强的可操作性。

本标准中的分级规定是对合格品的分级;降级只对档次较高的一级品、二级品作了规定,不对三级品、四级品再作规定。

本标准由中国轻工总会质量标准部提出。

本标准由全国毛皮制革标准化中心归口。

本标准起草单位:中国皮革工业研究所、无锡奇美皮革有限公司、牡丹江江宣皮革制品有限公司、广州迪威皮革有限公司。

本标准主要起草人:赵立国、林以立、曹学志、晏桂玲、陈辉。

本标准于1997年5月28日首次发布。

中华人民共和国国家标准

GB/T 16799—1997

家具用皮革

Upholstery leather

1 范围

本标准规定了家具用皮革的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于用猪、牛等动物皮及各种工艺、鞣剂鞣制加工制成的各种家具用皮革。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 4689.1~4689.19—84 皮革成品物理化学性能试验方法

GB/T 4689.20—1996 皮革 涂层粘着牢度测定方法

GB 4691—84 皮革成品厚度的测定

GB 4693—84 皮革成品验收规则

GB 4694—84 皮革成品包装、标志、运输和保管

QB/T 1327—91 皮革表面颜色摩擦牢度试验方法

3 产品分类

产品按厚度分为两类,见表1。

表 1

项目 \ 分类	一型	二型
厚度,mm	0.9~1.5	>1.5

4 技术要求

4.1 背革部与标准点厚度误差不超过±10%。

4.2 理化指标应符合表2的规定。

表 2

项目 \ 分类	一型	二型
抗张强度,N/mm ²	≥10	≥15
撕裂强度,N/mm	≥30	≥35
断裂伸长率,%	≤80	