

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB 4067—91

冶 金 用 金 块 矿

1991-09-18 发布

1992-01-01 实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国黑色冶金
行 业 标 准
冶 金 用 金 块 矿

YB 4067—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1992 年 10 月第一版

*

书号: 155066 · 2-8448

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68522006

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB 4067—91

冶金用金块矿

1 主题内容与适用范围

本标准规定了冶金用金块矿的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于有色金属铜和铅熔炼用的金块矿。

2 引用标准

- GB 1467 冶金产品化学分析方法标准总则及一般规定
- GB 5689 冶金矿产品包装、标志和质量证明书的一般规定
- GB 7739 金精矿化学分析方法
- GB/T 13449 金块矿取样和制样方法

3 代号

冶金用金块矿以金元素符号“Au”和“块、铜、铅”三个汉字拼音字第一个大写字母“K、T、Q”为代号：

- AuKT——用于铜熔炼的金铜块矿；
- AuKQ——用于铅熔炼的金铅块矿。

4 技术要求

4.1 按产品化学成分应符合表 1 规定。

表 1

产品代号	Au 不小于 g/t	SiO ₂ 不小于 %	杂质含量不大于,%			
			Cu	Pb	Zn	As
AuKT	8	70	—	2	2	0.2
AuKQ	10	45	1	—	2	0.2

注：① 用户如有特殊要求，由供需双方议定。

② 产品中银、硫为有价元素，需方应提供分析数据。

4.2 按金含量金块矿品级应符合表 2 规定。