

UDC 677.3
W 20



中华人民共和国国家标准

GB/T 14269—93

羊毛试验取样方法

The sampling methods for wool testing

1993-04-02 发布

1993-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

羊毛试验取样方法

GB/T 14269—93

The sampling methods for wool testing

1 主题内容与适用范围

本标准规定了原毛和洗净毛的批样、试验室样品、试验样品和试验试样的抽取方法。
本标准适用于国产绵羊毛。

2 引用标准

GB 1523 绵羊毛
GB 6097 棉纤维试验取样方法
GB 6500 羊毛回潮率试验方法 烘箱法
GB 6976 羊毛毛丛自然长度试验方法
GB 6978 原毛洗净率试验方法 烘箱法
GB/T 14271 原毛净毛率试验方法 油压法

3 术语

3.1 批样 sample, lot

从一个范围内所抽取的一个相对大的样品。

3.2 试验室样品 laboratory sample

从原毛批样或洗净毛批样中分别制备的代表性样品。供抽取试验样品之用。

3.3 试验样品 test sample

从批样或试验室样品中抽取的用于一个测试项目的样品,应具有代表性,并有转变为试验试样的足够的量。

3.4 试验试样 test specimen

从试验样品中取出的用于一次试验的试样。

3.5 多点法 more point method

将充分混合后的批样或试验室样品,平铺为薄厚均匀的毛层,从16个分布大致均匀的区域,随机从毛层正反两面32个点的部位抽取样品的方法。

3.6 对分减半法 reduce by half methods for fifty-fifty part

经充分混合后的批样,薄厚均匀地平铺在试验台上,使成方形,用对角线分作四份,每份一组,并等分,舍去左半部,再将右半部分为二舍去左半部,如此不断减半至所需的重量,然后合并各组取得样品的方法。

4 方法概述

从毛包中扦取批样,从批样中抽取试验室样品,从试验室样品中抽取试验样品,从试验样品中抽取试验试样。在这些步骤中必须保持被试验羊毛的代表性。

国家技术监督局1993-04-02批准

1993-07-01实施