



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 28466—2012

---

## 涤纶长丝绣花线

Polyester filament embroidery threads

2012-06-29 发布

2012-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位：浙江华欣新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：曹欣羊、钱樟宝、赵江峰、俞海祥、汪国民。

# 涤纶长丝绣花线

## 1 范围

本标准规定了涤纶长丝绣花线产品的分类、要求、分等规定、试验方法、验收规则以及包装、标识和贮运。

本标准适用于涤纶长丝绣花线。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

## 3 分类

涤纶长丝绣花线按工艺不同分为:

- 原液着色涤纶长丝绣花线;
- 染色涤纶长丝绣花线(包括本白线)。

## 4 要求

4.1 涤纶长丝绣花线的要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括单线断裂强力、单线断裂强力变异系数、线密度偏差率、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐热压色牢度、长度允许偏差率和结头个数。外观质量包括毛丝、污渍、麻解线、蛛网线、表面结头、色差(含色花、夹心)。

4.2 涤纶长丝绣花线单线断裂强力要求见表1。

表1 涤纶长丝绣花线单线断裂强力要求

线密度/dtex(den)×单纱根数	单线断裂强力/cN ≥		
	优等品	一等品	合格品
56(50)×2	390	360	330
78(70)×2	530	500	470